



# 黑白色母粒

颜色产品

无论您是需要食品包装膜、挤压管还是介于这两者之间的任何产品，RTP 公司都拥有经过验证、符合行业标准的配方来满足您的各种市场应用的苛刻需求。我们拥有服务客户和注重质量的优良传统，也拥有广博的产品知识和市场知识，因此 RTP 公司是提供全套服务黑白色母粒的优秀合作伙伴。除了提供毛坯临时替代品，我们的工程师还在不断研发新颖而独特的产品，为广大市场领域中的客户提供最佳创新。



分类	标号	说明	载体树脂	通用	吹塑薄膜	符合 FDA 要求	通用载体	卓越的 UV 特性	高彩	特种应用
<b>黑色母粒</b>										
聚乙烯 (PE):	PE 5065 BK MB	50% 填充碳黑 (65nm)	LLDPE	●	●					
	PE 50GC65 BK MB	50% 填充碳黑 (65nm)	LDPE/LLDPE	●						
	PE 50HD65 BK MB	50% 填充碳黑 (65nm)	HDPE	●						
	PE 50LM65 BK MB	50% 填充碳黑 (65nm)	LLDPE (低熔点)	●	●					
	PE 5042 BK MB	50% 填充碳黑 (42nm)	LLDPE	●						
	PE 4017 BK MB	40% 填充碳黑 (17nm)	LLDPE	●				●	●	
	PE 3013 BK MB	30% 填充碳黑 (13nm)	LLDPE	●				●	●	
	PE 4042 BK MB	40% 填充碳黑 (42nm)	LLDPE	●	●					
	PE 4019 BK MB	40% 填充碳黑 (19nm)	LLDPE	●	●			●	●	
聚丙烯 (PP)	PP 5065 BK MB	50% 填充碳黑 (65nm)	PP	●						
	PP 3527 BK MB	35% 填充碳黑 (27nm)	PP	●						
	PP 3019 BK MB	30% 填充碳黑 (19nm)	PP	●				●	●	
	PP 4019 BK MB	40% 填充碳黑 (19nm)	PP	●				●	●	
苯乙烯:	ABS 4565 BK MB	45% 填充碳黑 (65nm)	ABS/SAN	●						
	ABS 2519 BK MB	25% 填充碳黑 (19nm)	ABS/SAN	●				●	●	
	PS 3527 BK MB	35% 填充碳黑 (27nm)	PS	●						
	PS 3519 BK MB	35% 填充碳黑 (19nm)	PS	●				●	●	
	PS 4065 BK MB	45% 填充碳黑 (45nm)	PS	●						
符合 FDA 要求:	PE 35Z19 BK MB	35% 填充碳黑 (19nm)	LLDPE	●		●				
	PP 35Z19 BK MB	35% 填充碳黑 (19nm)	PP	●		●				
	PS 25Z19 BK MB	25% 填充碳黑 (19nm)	PS	●		●				
	PS 35Z19 BK MB	35% 填充碳黑 (19nm)	PS	●		●				
	EV 35Z19 BK MB	35% 填充碳黑 (19nm)	EVA	●		●	●			
	PBT 30Z19 BK MB	30% 填充碳黑 (19nm)	PBT	●		●				
通用载体:	EV 50B65 BK MB	50% 填充碳黑 (65nm)	EVA	●			●			
	EV 4027 BK MB	40% 填充碳黑 (27nm)	EVA	●			●			

(接背面)



RTP 公司总部 · 580 East Front Street · Winona, Minnesota 55987 USA 网站: [www.rtpcompany.com](http://www.rtpcompany.com) · 电子邮件: [rtp@rtpcompany.com](mailto:rtp@rtpcompany.com)

电话: 美国 +1 507-454-6900 南美洲 +55 11 4193-8772 墨西哥 +52 81 8134-0403 欧洲 +33 380-253-000 新加坡 +65 6863-6580 中国 +86 512-6283-8383 Wiman Corporation +1 320-259-2554 ESP<sup>®</sup> +1 800-432-2386



# 黑白色母粒



分类	标号	说明	载体树脂	通用	吹塑薄膜	符合 FDA 要求	通用载体	卓越的 UV 特性	高彩	特种应用
特种:	PE 50D65 BK MB	50% 填充碳黑 (65nm) <i>用于滴灌带/管道应用的专用添加剂</i>	LLDPE							●
	PE 40D27 BK MB	40% 填充碳黑 (27nm) <i>用于滴灌带/管道应用的专用添加剂</i>	LLDPE							●
	PET 30FL70 BK MB	30% 填充碳黑 (27nm) <i>扩散性卓越, 非常适合低旦尼尔纤维应用</i>	PET							●
工程:	NY 2519 BK MB	25% 填充碳黑 (19nm)	PA6	●				●	●	
	PC 2519 BK MB	25% 填充碳黑 (19nm)	PC	●				●	●	
	PC 2517 BK MB	25% 填充碳黑 (17nm)	PC	●				●	●	
白色母粒										
聚乙烯 (PE):	PE 70ZT WT MB	70% 填充 TiO2	LLDPE	●	●	●				
	PE 50ZT WT MB	50% 填充 TiO2	LLDPE	●	●	●				
	PE 70ZGC WT MB	70% 填充扩展 TiO2	LLDPE	●		●				
	PE 70ZTOD WT MB	70% 填充耐久标号 TiO2	LLDPE			●		●	●	●
	PE 50ZTOD WT MB	50% 填充耐久标号 TiO2	LLDPE			●		●		●
聚丙烯 (PP)	PP 50ZT WT MB	50% 填充 TiO2	PP	●		●				
	PP 50ZTOD WT MB	50% 填充耐久标号 TiO2	PP			●		●		●
聚苯乙烯 (PS):	PS 60ZT WT MB	60% 填充 TiO2	HIPS	●		●				
	PS 40ZT BWT MB	40% 填充 TiO2, 群青色	HIPS	●		●				
特种:	PET 30AL70 WT MB	30% 填充锐钛型 TiO2 <i>扩散性卓越, 非常适合低旦尼尔纤维应用</i>	PET							●



## RTP 公司: 全球定制热塑性改性工程塑料领导者

RTP 公司提供的信息不构成产品性能或用途的保证。任何关于性能和使用的信息是基于 RTP 公司或客户的经验, 仅供参考。RTP 公司对其任何产品用于任何特定用途的适用性或适合性不作任何明示或暗示的保证。客户有责任确定产品是否安全、合法及是否在技术上适合预期用途。本文中所披露的信息不是许可进行任何操作或建议侵犯任何专利。